

ŚWIADECTWO BADANIA KRUSZYWA nr 2014/02 PIASEK FILTRACYJNY 0,8-1,4 MM

Producent: **Zakład Przetwórstwa Kruszyw MARGO**

55-081 Mietków, Zakład w Maniówie

tel. 71 3168-244 fax. 71 3169-022

Złoże: Złoże Proszkowice

Data pobrania: 2014-02-10

Data badania: 2014-02-10



Próbka: **PIASEK FILTRACYJNY 0,8-1,4 MM**

Miejsce pobrania: ze stożka

Analizę wykonał: Stanisław Drobnik

Uwagi:

| Lp. | Parametry | Wartość |
|-----|---|-------------------------|
| 1 | Zawartość SiO ₂ | 85,76% |
| 2 | Gęstość nasypowa materiału luźno nasypanego | 1,48 T / m ³ |
| 3 | Gęstość nasypowa materiału luźno nasypanego | 1,52 T / m ³ |
| 4 | Gęstość uziarnienia | 2,6 g / cm ³ |

Skład ziarnowy wg PN-EN 933-1

| Lp. | Nr sita | Ilość ziarna [g] | % | narast. % |
|------|---------|------------------|-------|-----------|
| 1 | 2,000 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | 1,600 | 33,0 | 9,6 | 90,4 |
| 3 | 1,400 | 50,2 | 14,6 | 75,8 |
| 4 | 1,250 | 55,6 | 16,2 | 59,6 |
| 5 | 1,000 | 126,8 | 36,9 | 22,7 |
| 6 | 0,800 | 49,8 | 14,5 | 8,3 |
| 7 | 0,600 | 20,4 | 5,9 | 2,3 |
| 8 | 0,500 | 5,8 | 1,7 | 0,6 |
| 9 | 0,250 | 1,0 | 0,3 | 0,3 |
| 10 | 0,063 | 1,2 | 0,3 | 0,0 |
| 11 | denko | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Suma | | 343,8 | 100,0 | |

