

## ŚWIADECTWO BADANIA KRUSZYWA nr 2014/01 ŻWIR FILTRACYJNY 1,4 -2,2 MM

Producent: **Zakład Przetwórstwa Kruszyw MARGO**

55-081 Mietków, Zakład w Maniowie  
tel. 71 3168-244 fax. 71 3169-022

Złoże: Złoże Proszkowice

Data pobrania: 2014-02-05

Data badania: 2014-02-05



Próbka: **ŻWIR FILTRACYJNY 1,4 -2,2 MM**

Miejsce pobrania: druga duża nadawa

Analizę wykonał: Stanisław Drobnik

Lp.	Parametry	Wartość
1	Zawartość SiO <sub>2</sub>	85,36%
2	Gęstość nasypowa materiału luźno nasypanego	1,48 T / m <sup>3</sup>
3	Gęstość nasypowa materiału luźno nasypanego	1,52 T / m <sup>3</sup>
4	Gęstość uziarnienia	2,6 g / cm <sup>3</sup>

Skład ziarnowy wg PN-EN 933-1

Lp.	Nr sita	Ilość ziarna [g]	%	narast. %
1	3,000	1,0	0,2	99,8
2	2,500	4,4	0,9	98,9
3	2,000	104,0	21,4	77,5
4	1,600	233,4	48,0	29,5
5	1,400	67,6	13,9	15,6
6	1,000	69,4	14,3	1,4
7	0,800	5,0	1,0	0,3
8	0,500	1,6	0,3	0,0
9	0,063	0,0	0,0	0,0
10	denko	0,0	0,0	0,0
	Suma	486,4	100,0	

